

Le Flocon 3



Le Flocon 3 est une laine de roche en flocons, utilisée pour l'isolation des combles perdus par épandage manuel au niveau.



Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Masse volumique nominale (kg/m ³)	50
Étiquetage sanitaire	A

L'épandage manuel n'est pas visé par une norme produit, ni par les règles de l'art et ne répond pas au critère des CEE.

LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR	LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
<ul style="list-style-type: none"> Facile à épandre entre lambourdes ou solives Polyvalent : peut être utilisé pour l'isolation de tous types de points singuliers Produit naturel et écologique : pose sans poussière ni danger pour la santé 	<ul style="list-style-type: none"> Réduction des ponts thermiques et amélioration acoustique Issu de matériau recyclé et recyclable à l'infini. Aucun additif ni retardateur de flammes Résiste au feu, aux insectes et à l'humidité. Pas de développement fongique Performances garanties pendant des décennies

Référence et conditionnement				
Référence	Conditionnement	Sacs / palette	kg / palette	Camion tautliner kg / chargement (36 palettes)
339737	Sac de 15 kg	18	270	9 720

Performances thermiques				
Résistance thermique R souhaitée (m ² .K/W)	Épaisseur à épandre (mm)	Pouvoir couvrant (kg/m ²)	Nombre de m ² couvert par sac	Nombre de sacs pour 100 m ²
2,00	75	3,70	4,08	24,5
2,50	95	4,60	3,24	29,9
3,00	115	5,60	2,70	37,0
3,50	130	6,50	2,34	42,7
4,00	150	7,40	2,04	49,0
4,50	170	8,30	1,80	55,5
5,00	185	9,20	1,62	61,7
5,50	205	10,10	1,50	66,7
6,00	225	11,10	1,38	72,5
6,50	240	12,00	1,26	79,4
7,00	260	12,90	1,14	87,7
7,50	280	13,80	1,08	92,6

Performances face au feu

Réaction au feu

Le Flocon 3 est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).